

Floor 4630

Floor 4630 is een verpompbare, zelfnivellerende cementgebonden gietvloermortel speciaal voor het nivelleren en egaliseren van industrievloeren onderhevig aan zware belastingen.

Toepassingsgebied

- voor binnen en buiten op betonnen ondergronden
- Floor 4630 is geschikt voor industriële vloeren die onderhevig zijn aan zwaar intensief verkeer en hoge krasbelasting
- Floor 4630 is vorstbestand en kan in koel- en vrieshuizen alsook buiten worden toegepast.

Speciale eigenschappen

- Hoge slijtvastheid en krasweerstand
- Hoge elasticiteit
- Vorstbestendig
- Bestand tegen een vochtig omgevingsklimaat

Houdbaarheid

6 maanden na productiedatum (zie verpakking) in de originele en gesloten verpakking. Floor 4630 dient in de originele, gesloten verpakking beschut, droog en vrij van de grond te worden opgeslagen. Gebruik eerst de oude voorraad zodat de aanbevolen houdbaarheidstermijn niet wordt overschreden.

Verbruiksgegevens

1.9 kg per mm laagdikte per m²

Verwerkingssystemen

Floor 4630 is geschikt voor het machinaal verpompen bij grote oppervlakten. De verwerkingssystemen zorgen voor veilig, schoon en efficiënt werken met zo min mogelijk materiaalverlies.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

De ondergrond moet droog zijn en moet worden ontdaan van alle verontreinigingen die de hechting nadelig beïnvloeden. Eventuele openingen moeten worden afgedicht om lekkage te voorkomen. Alle lager gelegen gedeelten in de vloer, groter dan 30 mm moeten eerst worden uitgevuld. De ondergrond voorbehandelen met Floor 4716 hechtpriemer volgens verwerkingsvoorschriften (zie productinformatieblad). De primers aanbrengen en laten drogen totdat verfilming optreedt. Primerplassen moeten voor het verwerken van de mortelspecie worden verdeeld of opgenomen. De functie van de primer is het verbeteren van de hechting, voorkomen van luchtbellens, voorkomen van wateronttrekking aan de mortelspecie en het binden van nog achtergebleven stofdeeltjes. De maximale vloeieigenschappen worden hierdoor bereikt. Ramen en openingen moeten gesloten zijn tijdens de verwerking om tocht en een te snelle uitharding van de mortelspecie te voorkomen. Tevens dient de temperatuur van de ondergrond en de omgeving gedurende deze periode vorstvrij te zijn. De relatieve vochtigheid van de ondergrond en omgeving mag niet groter zijn dan 95 %



Aanmaken

Floor 4630 moet worden gemengd met 3,8 – 4,0 liter water per 25 kg, dan wel 15 - 16 % (m/m) van de droge mortel. Gebruik voor de aanmaak van Floor 4630 niet meer dan aangegeven, daar te veel water leidt tot vermindering van de producteigenschappen. De mengtijd, indien gemengd wordt met een handmixer met roerspindel, bedraagt 2 minuten. Meng niet meer mortelspecie dan binnen 10 minuten kan worden verwerkt. Indien machinaal wordt gemengd moet een geëigend meng-pompsysteem worden toegepast, één en ander te beoordelen door Cugla. De juiste waterdosering dient te worden gecontroleerd door het nemen van een vloeimaat (zie producteigenschappen). De meest gunstigste temperatuur van de mortelspecie ligt tussen 10°C en 20°C

Verwerken

Handmatige verwerking

Handmatig aan te brengen in laagdikten van 5 tot 15 mm (gebruikelijke verwerkingsdikte tussen 8 – 10 mm). Als hulpmiddel bij de verwerking wordt het gebruik van een (getande) metalen spaan aanbevolen.

Machinale verwerking

Machinaal aan te brengen in laagdikten van 5 tot 15 mm (gebruikelijke verwerkingsdikte tussen 8 – 15 mm). Als hulpmiddel bij de verwerking wordt het gebruik van een (getande) metalen spaan aanbevolen. Afhankelijk van laagdikte en pompcapaciteit wordt aanbevolen vloervelden breder dan 12 meter in vakken te verdelen.

Afwerken

Het is aan te bevelen omwille van het vermijden van vuilindringing, het gemakkelijk onderhouden en reinigen van de verharde gietvloermortel, de vloer onmiddellijk na plaatsing na te behandelen met het Maxit transparant dampdoorlatend coatingsysteem. Indien de vloer zal worden blootgesteld aan indringing van chemicaliën moet een daarvoor geschikte coating worden aangebracht.

Reinigen

Het gebruikte gereedschap kan met water worden gereinigd. Verhard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

Gezondheid en milieuaspecten

Gevaren symbol

Xi Irriterend¹⁾

¹⁾ De gevaarsaanduiding 'irriterend' is niet van toepassing op het droge poedervormige product, maar wel wanneer het product in aanraking komt met vocht of water. Het kan dan tot irritatie van de huid of tot ernstig oogletsel leiden.

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

- R 37/38** - Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
- R 41** - Gevaar voor ernstig oogletsel
- R 43** - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid

- S 2** - Buiten bereik van kinderen bewaren
- S 22** - Stof niet inademen
- S 24/25** - Aanraking met de ogen en de huid vermijden
- S 26** - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S 36/37** - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
- S 39** - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen
- S 46** - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Technische gegevens

Grondstoffen

bindmiddel	Speciale cementen
toeslagmaterialen	Zand (volgens NEN 5905 (NL) en NBN B11-01 (B))
toevoegingen	Vulstoffen
hulpstoffen	Combinatie van additieven die vloeibaarheid, stabiliteit en hechtsterkte bevorderen.

Verwerkingsgegevens

Oppervlaktekwaliteit ondergrond	> 1,5 N/mm ²
Laagdikte	5 tot 15 mm
Gebruikelijke laagdikte	8 tot 10 mm
Verwerkingstemp. omgeving	+10 °C tot + 25 °C
Verwerkingstemp. specie	+10 °C tot + 20 °C
Verwerkingstijd	ca. 15 minuten
Beloopbaar na:	3 – 5 uur (afhankelijk van temperatuur en laagdikte)
Licht belastbaar:	24 uur (afh. van laagdikte, drogingcondities en vloerbedekking)
Volledig belastbaar:	7 dagen (afh. van laagdikte, drogingcondities, vloerbedekking)

Eigenschappen mortelspecie

Waterbehoefte	3,8 l/25 kg (21 %)
Vloeimaat	120 – 125 mm met vloering: Ø 50 mm, h=22 mm, inh. 43 cm ³ 180 – 190 mm met vloering: Ø 68 mm, h=35 mm, inh. 127 cm ³

Eigenschappen verharde mortel (labo omstandigheden 28 dagen bij 23 ± 2 °C, 50 ± 5 % RV)

Volumieke massa	2100 kg/m ³
Druksterkte	> 25 N/mm ² (gemiddeld 27 N/mm ²)
Buigtreksterkte	> 7 N/mm ² (gemiddeld 10 N/mm ²)
Krimp	< 0,07 %
Sterkteklasse:	C25-F7

Aanvullende gegevens

Gieten	ja
Verpompbaar	ja
Zelfnivellerend	ja
Zwevend te gebruiken	neen
Constructieve functie	neen
Buitengebruik	ja