

CUGLATON[®] ONDERSABELINGSMORTEL

CUGLATON ONDERSABELINGSMORTEL is een krimparme mortel die speciaal ontwikkeld is voor het ondersabelen van staal- en betonconstructies. Na aanmaak met water verkrijgt men een aardvochtige mortel. CUGLATON ONDERSABELINGSMORTEL is eenvoudig met voegspijker of troffel aan te brengen. De mortel zakt niet uit, zodat geen bekisting nodig is.

Toepassingsgebied

- | | |
|--|--|
| Burgerlijke- en utiliteitsbouw /
prefab montage | <ul style="list-style-type: none"> - Ondersabelen van staalconstructies - Ondersabelen van prefab betonnen elementen |
| Industriebouw | <ul style="list-style-type: none"> - Ondersabelen van voetpalen |
| Beton- en waterbouw | <ul style="list-style-type: none"> - Ondersabelen van vangrailstijlen - Ondersabelen van schamkantprofielen - Ondersabelen van verkeersportalen |

Classificatie volgens CUR-Aanbeveling 24

KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS



Mortelsoort	Ondersabelingsmortel
Morteltype	2 mm
Sterkteklasse	K 70
Milieuklasse	X0 t/m XA3
Zwelling	> 0,1% < 2,0 %
Gemiddelde krimp	< 0,45 mm/m

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLATON ONDERSABELINGSMORTEL moet worden aangebracht dient schoon te zijn, cementhuïd verwijderen en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

- Voorbehandeling met water.
Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op: geen vrij water!).

of

- Voorbehandeling met CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER.

Voor een optimale hechting adviseren wij het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem, of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER, een systeem op epoxy basis.

Mengen

CUGLATON ONDERSABELINGSMORTEL machinaal mengen tot een homogeen mengsel.

Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 2,4 – 2,8 ltr/25 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, zodanig veel water dat een mortelspecie met een spreidmaat van ca. 100 mm wordt bereikt.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic folie.

Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.



Gezondheid en milieuaspecten

Gevaren symbool Xi Irriterend¹⁾

¹⁾ De gevaarsaanduiding 'irriterend' is niet van toepassing op het droge poedervormige product, maar wel wanneer het product in aanraking komt met vocht of water. Het kan dan tot irritatie van de huid of tot ernstig oogletsel leiden.

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:
(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

- R 37/38** - Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
R 41 - Gevaar voor ernstig oogletsel
R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- S 2** - Buiten bereik van kinderen bewaren
S 22 - Stof niet inademen
S 24/25 - Aanraking met de ogen en de huid vermijden
S 26 - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
S 36/37 - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding
S 39 - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen
S 46 - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Maximale korrel	2	mm
Cementsoort	Portland	
Waterbandbreedte	2,4 – 2,8	ltr/25 kg mortel
Verbruik per m³ circa	2100	kg
Laagdikte	120	mm max.
Spreidmaat t = 0 min.	100	mm
Verwerkingstijd	30	minuten
Zwelling v/v ASTM C827	> 0,1 en < 2,0	%
Uitdrogingskrimp NEN 3534 24 uur	< 0,2	mm/m
28 dagen	< 0,7	mm/m
Waterindringing ISO-DIS 7031	< 2	mm

Sterkteontwikkeling ISO 679	24 uur	7 dagen	28 dagen	91 dagen
Buigtreksterkte N/mm ²	6	9	10	
Druksterkte N/mm ²	53	80	91	111
Druksterkte (150x150x150 mm) N/mm ²			89	

Cuglaton[®] bevat geen chloride, noch enige andere corrosie activerende stof.

Voor toepassing bij een temperatuur < 0°C dient men contact op te nemen met Cugla B.V.

Januari 2010. Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op verzoek verstrekt.