

## UGLATON® SKID

UGLATON SKID is een krimparme mortel, speciaal ontwikkeld voor het aangieten van laagdikten van 40 – 200 mm.

Na aanmaak met water wordt een goed vloeibare mortel verkregen, die moeiteloos door eigen gewichtsdruk alle holten en ruimten vult.

Dankzij de optimale samenstelling is de ontwikkeling van de hydratatiewarmte gering, waardoor UGLATON SKID uitermate geschikt is voor het in één arbeidsgang ondergieten van grote machinefundaties en het uitvullen van grote sparingen.

### Toepassingsgebied

#### Burgerlijke- en utiliteitsbouw / prefab montage

- Opstorten van paalkoppen
- Aangieten van grote sparingen/inkassingen
- Aangieten van betonreparaties

#### Industriebouw

- Aangieten van machinefundaties
- Vullen van open pompframes
- Vullen van sparingen t.b.v. de doorvoer van leidingen

#### Beton- en waterbouw

- Vullen van grote sparingen
- Maken van grote opstortingen

Classificatie volgens CUR-Aanbeveling 24

### KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS



<b>Mortelsoort</b>	Gietmortel
<b>Morteltype</b>	4 mm
<b>Sterkteklasse</b>	K 70
<b>Milieuklasse</b>	X0 t/m XA3
<b>Zwelling</b>	> 0,1% < 2,0 %
<b>Gemiddelde krimp</b>	< 0,55 mm/m

### Gebruiksaanwijzing

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop UGLATON SKID moet worden aangebracht dient schoon te zijn, cementhuid verwijderen en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

- Voorbehandeling met water.

Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op: geen vrij water!).

of

- Voorbehandeling met CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER.

Voor een optimale hechting adviseren wij het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem, of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER, een systeem op epoxy basis.

#### Mengen

UGLATON SKID machinaal mengen tot een homogeen mengsel.

Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

#### Waterdosering

Waterbandbreedte: 2,5 – 3,0 ltr/25 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, zodanig veel water dat een mortelspecie met een vloeï van ca. 550 mm wordt bereikt.

#### Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic folie.

#### Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.



## Gezondheid en milieuaspecten

**Gevaren symbool** Xi Irriterend<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> De gevaarsaanduiding 'irriterend' is niet van toepassing op het droge poedervormige product, maar wel wanneer het product in aanraking komt met vocht of water. Het kan dan tot irritatie van de huid of tot ernstig oogletsel leiden.

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:  
(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

- R 37/38** - Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.  
**R 41** - Gevaar voor ernstig oogletsel  
**R 43** - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid
- S 2** - Buiten bereik van kinderen bewaren  
**S 22** - Stof niet inademen  
**S 24/25** - Aanraking met de ogen en de huid vermijden  
**S 26** - Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
**S 36/37** - Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding  
**S 39** - Een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht dragen  
**S 46** - In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

## Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

<b>Maximale korrel</b>	4	mm
<b>Cementsoort</b>	Portland	
<b>Waterbandbreedte</b>	2,5 – 3,0	ltr/25 kg mortel
<b>Verbruik per m<sup>3</sup> circa</b>	2000	kg
<b>Laagdikte</b>	200	mm max.
<b>Vloeimaat</b>	t = 0 min.	550 mm
<b>(methode vloeigoot)</b>	t = 30 min.	450 mm
<b>Verwerkingstijd</b>	30	minuten
<b>Zwelling v/v ASTM C827</b>	> 0,1 en < 2,0	%
<b>Uitdrogingskrimp NEN 3534</b>	24 uur	< 0,2 mm/m
	28 dagen	< 1,0 mm/m
<b>Waterindringing ISO-DIS 7031</b>	< 2	mm

<b>Sterkteontwikkeling ISO 679</b>	<b>24 uur</b>	<b>7 dagen</b>	<b>28 dagen</b>	<b>91 dagen</b>
<b>Buigtreksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	6	10	11
<b>Druksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	45	79	92
<b>Druksterkte (150x150x150 mm)</b>	N/mm <sup>2</sup>		90	

Cuglaton<sup>®</sup> bevat geen chloride, noch enige andere corrosie activerende stof.

Voor toepassing bij een temperatuur < 0°C dient men contact op te nemen met Cugla B.V.