

CUGLA® EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ

CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ is een oplosmiddelvrij 2 componentensysteem, bestaande uit:

Component A: epoxyhars

Component B: gemodificeerde polyamineharder.

Toepassing/eigenschappen

CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ is geschikt voor het coaten van allerlei vloeren, zowel binnen als buiten, waar hoge slag- en slijtvastheid verlangd wordt. De hoge chemische resistentie maakt CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ uitermate geschikt als afwerklaag van beton in o.a. een agressief milieu.

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop; CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ moet worden aangebracht dient droog, schoon en vetvrij, dat wil zeggen: vetvrij maken en losse delen en cementschilfers verwijderen.

Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna overbrengen in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

Verwerken

CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ kan met kwast en roller worden aangebracht.

Let op: CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ mag niet verdund worden.

Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.

N.B. CUGLA EPOXY VLOERCOATING OPLOSMIDDELVRIJ is in RAL-kleur leverbaar.



Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Potlife (5 kg gemengd product)	35	minuten
Verwerkingstemperatuur	10 35	min. °C max. °C
Aanbevolen laagdikte	300	µm
Soortelijk gewicht	1,5	kg/dm ³
Krimp	géén	
Kleur	RAL-kleuren op aanvraag	
Uiterlijk	glanzend	
Uithardingstijd	6 (stofdroog)	uren
	16 (overschilderbaar/beloopbaar)	uren
Verpakking	2,5 – 5	kg/set
Verbruik	2,2	m ² /kg bij 300 µm
Vlampunt (DIN 53213)	Component A	> 65 °C
	Component B	> 65 °C

Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

Component A

R 36/37/38

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 20/21

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.

Component B

R 20/21/22

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

R 43

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

S 26

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 28

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

S 36/37/39

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.