

## CUGLA<sup>®</sup> EPOXY PLAMUUR LP

CUGLA EPOXY PLAMUUR LP is een oplosmiddelvrij 2 componentensysteem, bestaande uit:

Component A: epoxyhars, gevuld met zeer fijne inerte vulstoffen en grijs gepigmenteerd

Component B: gemodificeerde polyamineharder, gevuld met zeer fijne inerte vulstof.

### Toepassing/eigenschappen

---

CUGLA EPOXY PLAMUUR LP is ontwikkeld voor het repareren en plamuren van beton, ook in een vochtig milieu.

CUGLA EPOXY PLAMUUR LP is geschikt voor het verlijmen van staal- en betonelementen op een ondergrond van beton.

### Gebruiksaanwijzing

---

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLA EPOXY PLAMUUR LP moet worden aangebracht dient droog en schoon te zijn, dat wil zeggen: vetvrij maken en losse delen en cementschors verwijderen.

CUGLA EPOXY PLAMUUR LP is een vochtongevoelig systeem, er mag echter geen vrij water aanwezig zijn.

#### Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna overbrengen in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

#### Verwerken

CUGLA EPOXY PLAMUUR LP kan met een plamuurmes worden aangebracht.

#### Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXY PLAMUUR LP reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

#### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.



## Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

<b>Potlife (100 gr. gemengd product)</b>	30	minuten
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	5	min. °C
	30	max. °C
<b>Laagdikte</b>	2 - 10	mm
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,70	kg/dm <sup>3</sup>
<b>Krimp</b>	géén	
<b>Kleur</b>	middelgrijs	
<b>Uithardingstijd</b>	16	uren
<b>Verpakking</b>	1 – 5	kg/set
<b>Verbruik</b>	1,7	kg/m <sup>2</sup> bij 1 mm laagdikte
<b>Vlampunt (DIN 53213)</b>	Component A	> 100 °C
	Component B	> 100 °C

## Sterkteontwikkeling (bij 20 °C)

7 dagen

<b>Buigtreksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	50
<b>Druksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	115

## Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

### Component A

**R 36/37/38**

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

**R 43**

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**S 20/21**

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**S 26**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**S 28**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

**S 36/37/39**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.

### Component B

**R 20/21/22**

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

**R 43**

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**S 26**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**S 28**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

**S 36/37/39**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.