

## CUGLA® EPOXYMORTEL STANDAARD

CUGLA EPOXYMORTEL STANDAARD is een oplosmiddelvrij 3 componentensysteem, bestaande uit:  
Component A: epoxyhars  
Component B: polyamineharder  
Component C: inerte vulstof, max. korrel 0,6 mm.

### Toepassing/eigenschappen

CUGLA EPOXYMORTEL STANDAARD is een “droge mortel”, uitermate geschikt voor vloerreparaties, het aanzetten van hoeken en kanten en horizontale applicatie. Voor het vloestofdicht maken dient het oppervlak gecoat te worden met CUGLA EPOXY SEALER.

Voor het verkrijgen van een stroef oppervlak, kan deze laag worden ingestrooid met droog zand.

### Gebruiksaanwijzing

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLA EPOXYMORTEL STANDAARD moet worden aangebracht dient droog en schoon te zijn, dat wil zeggen: vetvrij maken en losse delen en cementschilfers verwijderen.

Voor een optimale hechting adviseren wij het oppervlak voor te lijmen met CUGLA EPOXY SEALER, waarna “nat in nat” de mortel wordt aangebracht.

#### Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel. Breng deze gemengde componenten over in een mengkuip en voeg component C toe. Het geheel grondig mengen met, bij voorkeur een dwang- of tegenstroommenger.

#### Verwerken

CUGLA EPOXYMORTEL STANDAARD kan met een troffel of spaan worden aangebracht.

#### Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXYMORTEL STANDAARD reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

#### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.



## Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

<b>Potlife (100 gr. gemengd product)</b>	60	minuten
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	5 30	min. °C max. °C
<b>Laagdikte</b>	100	mm max.
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,86	kg/dm <sup>3</sup>
<b>Krimp</b>	géén	
<b>Kleur</b>	zandbruin	
<b>Uithardingstijd</b>	24	uren
<b>Verpakking</b>	10 – 27,2	kg/set
<b>Vlampunt (DIN 53213)</b>	Component A Component B	> 100 °C > 100 °C

## Sterkteontwikkeling (bij 20 °C)

7 dagen

<b>Buigtreksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	18
<b>Druksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	50

## Gezondheid en milieuaspecten

De volgende R en S zinnen zijn van toepassing:

(R zinnen: bijzondere gevaren, S zinnen: veiligheidsaanbevelingen)

### Component A

**R 36/37/38**

Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.

**R 43**

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**S 20/21**

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

**S 26**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**S 28**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

**S 36/37/39**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.

### Component B

**R 20/21/22**

Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.

**R 43**

Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.

**S 26**

Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water spoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

**S 28**

Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep.

**S 36/37/39**

Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen / voor het gezicht.