

CUGLA® LR-7900 CON.35% SPL

Hulpstof conform NEN-EN 934-2.



0956-CPR-1501

CUGLA LR-7900 is het resultaat van de ontwikkeling van een nieuwe generatie superplastificeerders op basis van polycarboxylaten.

CUGLA LR-7900 geeft betonmortel een unieke combinatie van eigenschappen, namelijk:

- Een zeer hoge verwerkbaarheid gedurende 90 minuten.
- Optimale sterkte ontwikkeling door verhinderende van micro-bleeding.
- Een optimale dichtheid.

Dit maakt CUGLA LR-7900 bij uitstek geschikt voor de volgende toepassingsgebieden:

- Betonmortel met een hoge consistentie en een lange verwerkbaarheid.
- Waterdichte betonconstructies.

Gebruiksvoordelen

Verwerkbaarheid	Door de sterk plastificerende werking kan betonmortel met een zeer lage w.c.f. een plastische en middellange verwerkbaarheid hebben. Met een aangepaste mengsamenstelling is het mogelijk zeer stabiele zelfverdichtende betonmortel te vervaardigen.
Sterkte	Hoge begin- en eindsterkte.
Duurzaamheid	Waterdicht beton, milieuklasse XA3.
Cementbesparing	Standaard samenstellingen kunnen met aanzienlijk minder cement geproduceerd worden.
Verdichting	Het produceren van zelfverdichtende betonmortel is mogelijk zonder ontmenging van de betonmortel.

Producteigenschappen

Productnaam	CUGLA LR-7900 SPL
Categorie	Superplastificeerder
Producent/Leverancier	CUGLA
Kleurcode	Grijs
Effectief bestanddeel	Gemodificeerde polycarboxylaate-ether
Aggregatietoestand	Vloeibaar
Kleur	Bruin
Oplosbaarheid in water	Ja
Concentratie	% 35
pH	2 – 8
Volumieke massa	kg/l 1,08 ± 0,02
Vaste stof	% 35 ± 1,75
Totaal chloridegehalte	% < 0,1
Wateroplosbaar chloride	% < 0,1
Alkaligehalte	% 1,5

Verwerkings- en doseervoorschrift

Wijze/moment van doseren	Bij voorkeur toevoegen aan het laatste gedeelte van het aanmaakwater	
Aanbevolen dosering	Afhankelijk van gewenst consistentiegebied van de beton	
Verwerkingstemperatuur	5 - 30 °C	
Houdbaarheid en opslag	1 jaar in gesloten verpakking bij een temperatuur van minimaal 5 °C	
Geschikt voor toepassing in	Ongewapend beton Gewapend beton Voorgespannen beton	
Niet verenigbaar met	Aluminium cement: uitsluitend in overleg met Cugla Andere hulpstoffen: uitsluitend in overleg met Cugla	
Concentratie hulpstof	%	35
Maximale dosering	% t.o.v. cementgewicht	0,85
	cc per 100 kg cement	787
	Bij dosering hoger dan de maximale aanbevolen dosering graag contact opnemen met de Productmanager van Cugla voor advies	

Verpakking

Verpakking in cans, vaten, containers en/of bulk.

Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert om:

- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met water en zeep.
- Indien men zich onwel voelt een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij naar het veiligheidsinformatieblad, VIB Cugla LR-7900 con.35% SPL, op onze website.

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.