

## Cuglacrete Hechtprimer epoxy sealer

- CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER is een oplosmiddelvrij 2 componentensysteem, bestaande uit:
  - Component A: Epoxyhars
  - Component B: Gemodificeerde polyamineharder
- CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER is uitermate geschikt voor de CUGLACRETE Betonreparatielijn

### Gebruiksaanwijzing

---

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER wordt aangebracht moet schoon zijn, de cementhuid moet verwijderd worden.

#### Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna overbrengen in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

#### Verwerking

Na het aanbrengen van CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER moet "nat in nat" een product uit de Cuglacrete betonreparatielijn worden aangebracht.

#### Potlife

Potlife: ca. 40 minuten.

#### Verbruik

Ca. 0,25 kg droge stof per m<sup>2</sup>.

#### Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

#### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 12 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.

#### Verpakking

In set van 0,25kg en 1,0kg

### Gezondheid en milieuaspecten

---

Cugla adviseert om tijdens gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER:

- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen,
- Voor voldoende ventilatie te zorgen,
- Beschermende kleding, geschikte handschoenen en veiligheidsbril te dragen,
- Contact met ogen en huid te vermijden,
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen,
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen,
- Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met veel water en zeep.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl) beschikbaar.