

Cuglacrete Portland Spachtel LW R1


UGLACRETE Portland Spachtel LW R1:

- is een cementgebonden mortel voor cosmetische, niet-constructieve betonreparaties conform NEN-EN 1504-3
- voldoet aan het bouwstoffenbesluit
- is een fabrieksmatig vervaardigde polymeergemodificeerde mortel op basis van portlandceme
- is geschikt voor binnen en buiten toepassing



UGLACRETE Portland Spachtel LW R1 is geschikt voor reparatiemethoden conform NEN-EN 1504-3 tabel 1:

- 3.1 Betonreparatie door handmatig aanbrengen mortel

| | |
|---|--------------------|
|  0956 | |
| CUGLA BV Rudonk 6a 4824 AJ BREDA | |
| 16 | |
| 0956-CPR-0707 | |
| NEN-EN 1504-3 | |
| DoP: EM0460-01-09-2018 | |
| Betonreparatiemortel voor niet-constructieve toepassing gebaseerd op cement | |
| Druksterkte | Klasse R1 |
| Chloride gehalte | ≤ 0,05 % |
| Hechtsterkte | ≥ 0,8 MPa |
| Gevaarlijke bestanddelen | overeenkomstig 5.4 |
| Weerstand tegen brand | Klasse A1 |

Gebruiksaanwijzing

Cugla adviseert de reparatie met CUGLACRETE uit te voeren zoals is beschreven in de geldende norm **NEN-EN 1504-10** Producten en systemen voor de bescherming en reparatie van betonconstructies – Definities – Eisen – Kwaliteitsbeheersing en Conformiteitsbeoordeling – deel 10: **Gebruik van producten en systemen op de bouwplaats en kwaliteitsbeheersing van het werk.**

Voorbehandeling

Voor een optimale hechting adviseert Cugla voorbevochtigen met water (let op: geen vrij water) of het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER POLYMEER, een fijne polymeer dispersie in water op basis van een acrylaat hars.

Mengen

CUGLACRETE machinaal mengen tot een homogeen mengsel. Mengtijd, afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 4,2 – 5,2 ltr/20 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, voldoende water zodat de mortelspecie de gewenste verwerkbaarheid heeft.

Aanbrengen mortel

- **Handmatig aanbrengen**
De mortel in lagen aanbrengen en goed verdichten. Na aanbrengen kan het oppervlak worden afgewerkt met een spaan.
- **Poetsen**
De mortel met een vochtig spons aanbrengen op het oppervlak.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met

- CUGLA CURING COMPOUND, of
- afdekken met plastic folie.

Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 12 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.

Verpakking

Cuglacrete Portland Spachtel LW R1 is verpakt in zakken van 20 kg.

Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert:

- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.
- Contact met ogen en huid te vermijden.
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar.

EG Conformiteitsverklaring:

Ondergetekende verklaart dat deze Reparatiemortel, zoals genoemd in dit productspecificatieblad, voldoet aan de eisen van NEN-EN 1504-3.

De interne kwaliteitszorg (FPC) is door KIWA NEDERLAND BV te RIJSWIJK beoordeeld. Het certificaat voor de interne kwaliteitszorg, nummer 0956-CPR-0707, werd door KIWA NEDERLAND BV voor de eerste keer afgegeven op 01-07-2013.

Breda, 18 juli 2023

H.J. Dikmans-Duenk
Technisch directeur

Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

| Eigenschap | Norm | Waarde | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Maximale korrel | NEN-EN 12192-1 | 0,3 | mm | |
| Waterbandbreedte | | 4,2 – 5,2 | l/20 kg | |
| Laagdikte | | 4 | mm max. | |
| Volumieke massa | NEN – EN 12190 | 1800 | kg/m ³ | |
| Spreidmaat | NEN – EN 13395-1 | 150 – 170 | mm | |
| Verwerkingstijd | | 30 | min | |
| Luchtgehalte | NEN – EN 12350-7 | 6 – 10 | % | |
| Druksterkte | NEN – EN 12190 | 28 dagen | > 10 | N/mm ² |
| Hechtsterkte | | 28 dagen | 2,0 | N/mm ² |
| na vries en dooi (na 50 cycli met zout) | NEN-EN 13687-1 | | voldoet | N/mm ² |
| Uitdrogingskrimp | NEN-EN 12617-4 | 28 dagen | < 0,80 | mm/m |

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.