

CUGLATON® GIETMORTEL 1 MM

- CUGLATON GIETMORTEL 1 MM is een krimparme en dun vloeibare mortel, die alle holten en ruimten vult.
- CUGLATON GIETMORTEL 1 MM is uitstekend te verpompen.

Toepassingsgebied

| | |
|--|---|
| Burgerlijke- en utiliteitsbouw / prefab montage | Ondergieten van prefab betonnen elementen Aangieten van gains Ondergieten van staalconstructies |
| Industriebouw | Ondergieten van kraanbanen Aangieten van machinefundaties |
| Beton- en waterbouw | Verlijmen van ankers Ondergieten van opleggingen Vullen van sparingen |

Classificatie volgens CUR-Aanbeveling 24 KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS



| | |
|----------------------|-----------------|
| Mortelsoort | Gietmortel |
| Morteltype | 1 mm |
| Sterkteklasse | 7 dagen K 70 |
| Milieuklasse | X0 t/m XA3 |
| Zwelling | > 0,1% < 2,0 % |
| Krimp | < 0,72 mm/m |

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLATON GIETMORTEL 1 MM wordt aangebracht moet schoon zijn, de cementhuid moet verwijderd worden en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

- Voorbehandeling met water.
Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op: geen vrij water!).
- of
- Voorbehandeling met CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER.
Voor een optimale hechting adviseren wij het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem, of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER, een systeem op epoxy basis.

Mengen

CUGLATON GIETMORTEL 1 MM machinaal mengen tot een homogeen mengsel.
Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 2,2 – 2,6 ltr/20 kg mortel. Doseer, binnen de waterbandbreedte, voldoende water zodat de mortelspecie een vloeit van ca. 550 mm heeft.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic folie.

Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.

Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

| | | | |
|---|----------------------------|--------------------|------------------------|
| Maximale korrel | | 1 | mm |
| Cementsoort | | Portland | |
| Waterbandbreedte | | 2,2 – 2,6 | ltr/20 kg mortel |
| Verbruik per m³ circa | | 2000 | kg |
| Volumieke massa | NEN-EN 13395-2 | 2250 | kg/m ³ |
| Laagdikte | | 70 | mm max. |
| Vloeimaat | NEN-EN 13395-2 t = 0 min. | 550 | mm |
| | NEN-EN 13395-2 t = 30 min. | 450 | mm |
| Verwerkingstijd | STM C827/87 | 30 | minuten |
| Zwelling v/v | ASTM C827/87 | > 0,1 en < 2,0 | % |
| Uitdrogingskrimp | NEN 3534 | 24 uur 28 dagen | < 0,3 < 1,1 mm/m |
| Bleeding | | geen | |

| Sterkteontwikkeling | NEN-EN 196-1 | 16 uur | 24 uur | 7 dagen | 28 dagen | 91 dagen |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| Buigtreksterkte | N/mm ² | 5 | 6 | 9 | 10 | |
| Druksterkte | N/mm ² | 28 | 45 | 75 | 86 | 95 |

Cuglaton[®] bevat geen chloride, noch enige andere corrosie activerende stof. Voor toepassing bij een temperatuur < 0°C dient men contact op te nemen met Cugla B.V.

Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert:

- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.
- Contact met ogen en huid te vermijden.
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar.

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.

Januari 2004. Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn van toepassing onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden. Een exemplaar wordt u op verzoek verstrekt.