

CUGLATON® HOOGOVEN GIETMORTEL 1 MM

- CUGLATON HOOGOVEN GIETMORTEL 1 MM is een krimparme en dun vloeibare mortel, die alle holten en ruimten vult op basis van Hoogovencement.
- CUGLATON GIETMORTEL 1 MM is uitstekend te verpompen.
- CUGLATON HOOGOVEN GIETMORTEL 1 MM voldoet aan de duurzaamheidseis conform CUR-aanbeveling 89 'Maatregelen ter voorkoming van betonschade door alkali-silicareactie (ASR)'.




Classificatie

CEMENTGEBONDEN MORTELS

Mortelsoort		Gietmortel
Morteltype		1 mm
Sterkteklasse	7 dagen	K 60
Milieuklasse		X0 t/m XA3
Zwelling		> 0,1% < 2,0 %
Krimp		< 0,70 mm/m

Cuglaton hoogoven gietmortel 1 mm is geschikt voor reparatiemethoden conform NEN-EN 1504-3 tabel 1

- 3.2 Betonreparatie door aangieten van mortel/beton
- 4.4 Structurele versterking door aanbrengen mortel
- 7.1 Verdikken beschermingslaag van wapening door aanbrengen cementgebonden mortel of beton
- 7.2 Vervangen van gecontamineerde of gecarbonateerde beton

 0956	
Cugla BV Rudonk 6a 4824 AJ Breda 20 0956-CPR-0707	
NEN-EN 1504-3	
DoP: EM0052-02-10-2023	
Betonreparatie voor constructieve toepassing gebaseerd op cement	
Druksterkte	Klasse R4
Chloride gehalte	< 0,05 %
Hechtsterkte	≥ 2,0 MPa
Carbonatatie weerstand	NPD
Elasticiteitsmodulus	≥ 20 GPa
Thermische comptabiliteit (vries en dooi, 50 cycli met zout)	≥ 2,0 Mpa
Capillaire absorptie	≤ 0,5 kg/(m ² *h ^{0,5})
Gevaarlijke bestanddelen	Overeenkomstig 5.4
Weerstand tegen brand	Klasse A1

Gebruiksaanwijzing

Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLATON HOOGOVEN GIETMORTEL 1 MM wordt aangebracht moet schoon zijn, de cementhuid moet verwijderd worden en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

- Voorbehandeling met water.
Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op: geen vrij water!).
- of
- Voorbehandeling met CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER.
Voor een optimale hechting adviseren wij het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem, of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER, een systeem op epoxy basis.

Mengen

CUGLATON HOOGOVEN GIETMORTEL 1 MM machinaal mengen tot een homogeen mengsel.

Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

Waterdosering

Waterbandbreedte: 2,0 – 2,4 ltr/20 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, voldoende water zodat de mortelspecie een vloeï van ca. 450 mm heeft.

Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic folie.

Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking

Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert:

- Geschikte persoonlijke beschermmiddelen (PMB) te dragen.
- Contact met ogen en huid te vermijden.
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website www.cugla.nl beschikbaar.

EG Conformiteitsverklaring:

Ondergetekende verklaart dat deze Reparatiemortel, zoals genoemd in dit productspecificatieblad, voldoet aan de eisen van NEN-EN 1504-3.

De interne kwaliteitszorg (FPC) is door KIWA NEDERLAND BV te RIJSWIJK beoordeeld. Het certificaat voor de interne kwaliteitszorg, nummer 0956-CPR-0707, werd door KIWA NEDERLAND BV voor de eerste keer afgegeven op 01-07-2013.

Breda, 02 oktober 2023

I. Velthoen
Technisch directeur

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.

Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

Eigenschap	Norm	Waarde	
Maximale korrel	NEN-EN 12192-1	1,0	mm
Gehalte gegranuleerde hoogovenslak		> 50	%
Waterbandbreedte		2,0 - 2,4	l/20 kg
Milieuklasse	NEN-EN 206-1	X0 t/m XA3	
Laagdikte		50	mm max.
Volumieke massa	NEN-EN 12350-6	2200	kg/m ³
Vloeimaat	NEN-EN 13395-2	t = 0 min. > 450	mm
Verwerkingstijd	ASTM C827/87	20	minuten
Luchtgehalte	NEN-EN 12350-7	3,0	%
Druksterkte	NEN-EN 196-1	1 dag 25	N/mm ²
		7 dagen 63	N/mm ²
		28 dagen 85	N/mm ²
Hechtsterkte		28 dagen 3,8	N/mm ²
Na vries en dooi (na 50 cycli met zout)	NEN-EN 12687-1	2,8	N/mm ²
Elasticiteitsmodulus	NEN-EN 13412	38900	N/mm ²
Weerstand tegen carbonatatie		NPD	
Capillaire absorptie	NEN-EN 13057	0,12	kg/(m ² *h ^{0,5})

Cuglaton[®] bevat geen chloride, noch enige andere corrosie activerende stof. Voor toepassing bij een temperatuur < 0°C dient men contact op te nemen met Cugla B.V.

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie www.cugla.nl.