

## CUGLATON® SK-B

- CUGLATON SK-B is een krimparme cementgebonden mortel op basis van Portlandcement, speciaal ontwikkeld voor de prefab montage.
- CUGLATON SK-B heeft uitstekende vloeieigenschappen en hoge stabiliteit bij een lage waterdrogemortelfactor van maximaal 0,28 en is uitstekend verpompbaar.

### Toepassingsgebied

<b>Burgerlijke- en utiliteitsbouw / prefab montage</b>	Ondergieten van prefab betonnen elementen Aangieten van gains
<b>Industriebouw</b>	Opvullen van tankbodems Vullen van staalprofielen t.b.v. brandwerendheid
<b>Beton- en waterbouw</b>	Aangieten van schampkantprofielen

Classificatie volgens CUR-Aanbeveling 24

### KRIMPARME CEMENTGEBONDEN MORTELS



<b>Mortelsoort</b>	Gietmortel
<b>Morteltype</b>	0,5 mm
<b>Sterkteklasse</b>	K 50
<b>Milieuklasse</b>	X0 t/m XA3
<b>Zwelling</b>	> 0,1% < 2,0 %
<b>Krimp</b>	< 0,96 mm/m

### Gebruiksaanwijzing

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop CUGLATON SK-B wordt aangebracht moet schoon zijn, de cementhuid moet verwijderd worden en er mag geen vrij water aanwezig zijn.

- Voorbehandeling met water.  
Het oppervlak dient alleen voorbevochtigd te worden met water (Let op: geen vrij water!).
- of
- Voorbehandeling met CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER.  
Voor een optimale hechting adviseren wij het gebruik van CUGLACRETE HECHTPRIMER CEMENTGEBONDEN, een cementgebonden polymeergemodificeerd systeem, of CUGLACRETE HECHTPRIMER EPOXY SEALER, een systeem op epoxy basis.

#### Mengen

CUGLATON SK-B machinaal mengen tot een homogeen mengsel.

Mengtijd afhankelijk van het type menger, ca. 3 minuten.

#### Waterdosering

Waterbandbreedte: 5,2 – 5,6 ltr/20 kg mortel. Doseer, binnen de aangegeven waterbandbreedte, voldoende water zodat de mortelspecie een vloeï van ca. 650 mm heeft.

#### Nabehandeling

Het afgewerkte vlak moet zorgvuldig tegen uitdrogen worden beschermd met CUGLA CURING COMPOUND, of afdekken met plastic folie.

#### Opslag en houdbaarheid

Indien droog opgeslagen, houdbaar tot 6 maanden na productiedatum, zoals vermeld op de verpakking.

## Technische gegevens bij 20°C/65% r.v.

<b>Maximale korrel</b>		0,5	mm
<b>Cementsoort</b>		Portland	
<b>Waterbandbreedte</b>		5,2 – 5,6	ltr/20 kg mortel
<b>Verbruik per m<sup>3</sup> circa</b>		1620	kg
<b>Volumieke massa</b>	NEN-EN 12350-6	2050	kg/m <sup>3</sup>
<b>Laagdikte</b>		30	mm max.
<b>Vloeimaat</b>	NEN-EN 13395-2	t = 5 min. 650 t = 30 min. 450	mm mm
<b>Verwerkingstijd</b>	ASTM C827/87	30	minuten
<b>Zwelling v/v</b>	ASTM C827/87	> 0,1 en < 2,0	%
<b>krimp</b>	NEN-EN 12617-4	24 uur < 0,4 28 dagen < 1,9	mm/m mm/m
<b>Brandklasse</b>	NEN-EN 13501-1	A1	

<b>Sterkteontwikkeling</b>	<b>NEN-EN 196-1</b>	<b>24 uur</b>	<b>7 dagen</b>	<b>28 dagen</b>	<b>91 dagen</b>
<b>Buigtreksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	5	9	10	
<b>Druksterkte</b>	N/mm <sup>2</sup>	25	60	75	84

## Gezondheidsaspecten

Cugla adviseert:

- Geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te dragen.
- Contact met ogen en huid te vermijden.
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen.
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen.

**Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl) beschikbaar.**

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl).