

## CUGLA® EPOXY SEALER

CUGLA EPOXY SEALER is een oplosmiddelvrij 2 componentensysteem, bestaande uit:

Component A: epoxyhars  
Component B: gemodificeerde polyamineharder

### Toepassing / eigenschappen

CUGLA EPOXY SEALER is uitermate geschikt als hechtlaag voor de CUGLA EPOXYMORTELS aan o.a. beton. De hoge chemische resistentie maakt CUGLA EPOXY SEALER tevens geschikt als coating of afwerklaag (stofvrij maken) van beton in o.a. agressief milieu.

Tevens kan CUGLA EPOXY SEALER worden toegepast om poreuze epoxysystemen vloeistofdicht te maken. Een sterk poreuze, c.q. absorberende ondergrond adviseren wij eerst voor te behandelen met CUGLA EPOXY IMPREGNEER EWN.

### Gebruiksaanwijzing

#### Voorbehandeling

Het oppervlak waarop; CUGLA EPOXY SEALER moet worden aangebracht dient droog en schoon te zijn, dat wil zeggen: vetvrij maken en losse delen en cementhuid verwijderen.

#### Mengen

Component B toevoegen aan component A. Het geheel mengen tot een homogeen mengsel, daarna overbrengen in een andere bus en nogmaals mengen ter voorkoming van onvolledige doorharding c.q. zachte plekken.

#### Verwerken

CUGLA EPOXY SEALER kan met kwast en roller worden aangebracht.

#### Schoonmaken

Gereedschappen vóór het doorharden van CUGLA EPOXY SEALER reinigen met CUGLA EPOXYHARSREINIGER.

#### Opslag en houdbaarheid

In gesloten verpakking 6 maanden houdbaar, mits vorstvrij en droog opgeslagen.

#### Technische gegevens bij 20°C / 65% r.v.

<b>Potlife (100 g gemengd product)</b>	40	minuten
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	5	min °C
	30	max °C
<b>Aanbevolen laagdikte</b>	250	µm
<b>Soortelijk gewicht</b>	1,0	kg/dm <sup>3</sup>
<b>Krimp</b>	geen	
<b>Hechtsterkte</b>	> 2,5	N/mm <sup>2</sup>
<b>Kleur</b>	Transparant geel	
<b>Uithardingstijd</b>	24	uur
<b>Verpakking</b>	¼ - 1 - 5	kg/set
<b>Verbruik</b>	4	m <sup>2</sup> /kg bij 250 µm
<b>Vlampunt (DIN 53213)</b>	<b>Component A</b>	> 65 °C
	<b>Component B</b>	> 65 °C

## Gezondheidsaspecten

---

Cugla adviseert:

- Voor voldoende ventilatie te zorgen,
- Beschermende kleding, geschikte handschoenen en veiligheidsbril te dragen,
- Contact met ogen en huid te vermijden,
- Indien het product in de ogen komt onmiddellijk te spoelen met water en medisch advies in te winnen,
- Bij inslikken onmiddellijk een arts te raadplegen en de verpakking of het veiligheidsinformatieblad te tonen,
- Indien het product op de huid komt onmiddellijk te wassen met veel water en zeep.

**Veiligheidsinformatiebladen, VIB, zijn via onze website [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl) beschikbaar.**

N.B. CUGLA EPOXY SEALER is in RAL-kleur leverbaar.

Wijzigingen van deze documentatie worden u niet automatisch verstrekt. Voorgaande productinformatie vervalt hierbij. Bovenstaande waarden worden naar beste weten verstrekt. Het betreft daar laboratoriumomstandigheden. Wij kunnen t.a.v. de bereikte resultaten op het werk geen aansprakelijkheid aanvaarden, nu wij geen invloed hebben op de verwerking, noch op de specifieke omstandigheden op het werk.

---

Op al onze transacties zijn onze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, zie [www.cugla.nl](http://www.cugla.nl).